

Pellets bioénergie

Les granulés de bois Bioénergie ne sont pas seulement conformes aux exigences des normes DINplus et Enplus A1 mais les dépassent même dans les paramètres les plus importants, tel que la durabilité abrasion, la teneur en eau ou la teneur en cendre

	<u>Bioénergie pellets</u>	<u>ENplus-A1</u> <u>DINplus</u>
Diamètre	6 mm	6 ou 8 mm
Teneur en eau	6 - 8 %	≤ 10 %
Durabilité	≥ 98,5 %	≥ 98 %
Taux de cendre 550 °C	≤ 0,5 %	≤ 0,7 %
Masse volumique	650 – 700 kg/m ³	600 – 750 kg/m ³